



Технический паспорт Perspective Wood | Perspective Дерево

РАЗМЕРЫ

Формат

Ширина	156	мм
Длина	1380	мм
Кол-во планок в упаковке	7	
Квадратных метров в упаковке	1,507	м²
Фаска	4-сторонняя вырезистая фаска	
Толщина	9	мм
Замок	Uniclic	
Гарантия на влагостойкость	10	лет



ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP	
Износостойкость	ГОСТ 32304-2013		Класс	34
Гарантия	Домашнее использование	См. условия гарантии	пожизненная	гарантия
	Защита от пролитой жидкости		10	лет
	Коммерческое использование	См. условия гарантии	5	лет
	Защита от пролитой жидкости		24	часа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ГОСТ 32304-2013)

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP
Износостойкость	ГОСТ 27820		≥ 8500 оборотов	≥ 8600 оборотов
Класс износостойкости	ГОСТ 27820		AC6	AC6
Ударопрочность	ГОСТ 24335	Маленький шарик Большой шарик	Не установлены	≥ 60 мм ≥1200 мм
Устойчивость к нанесению царапин	ГОСТ 32289		Не установлены	Нагрузка ≥ 7Н
Испытание "роликами кресел"	ГОСТ Р 70655 (с подложкой)		25000 оборотов	25 000 оборотов.
Разбухание	ГОСТ 32304	После 24-часовой усадки при 20°C	≤ 8%	≤ 9,76%
Прочность замков	ГОСТ Р ИСО 24334	F10,2 по длинной стороне	≥ 3,5 кН/м	≥ 492 кН/м
		Fmax по длинной стороне		≥ 526 кН/м
		Fs0,2 по короткой стороне	≥ 3,5 кН/м	≥ 416 кН/м
		Fmax по короткой стороне		≥ 454 кН/м
	ГОСТ Р ИСО 16581		Не установлены	Отсутствие видимых повреждений
Испытание "движение ножки мебели"				
Прочность на отрыв верхнего слоя	ГОСТ 23234	N/мм²	≥ 1,00 Мпа	≥ 1,85 Мпа
Устойчивость к статическим вмятинам			Не установлены	Отсутствие видимых повреждений
Устойчивость к пятнам	ГОСТ 27627		Изменения внешнего вида не допускаются	Изменений внешнего вида не отмечено
Общий вид	ГОСТ 32304–2013	Перепад высот, тах	≤ 0,15 мм	≤ 0,15 мм
		Зазоры между стыками, тах	≤ 0,20 мм	≤ 0,20 мм
		Плоскостность по длине	вогнутость ≤ 0,50%	≤ 0,50%
			выпуклость ≤ 1,00%	≤ 1,00%
Изменения размеров после изменения относительной влажности		Плоскостность по ширине	вогнутость ≤ 0,15%	≤ 0,15%
			выпуклость ≤ 0,20%	≤ 0,20%
		Δl		Δl среднее ≤ 0,9 мм
		Δw	Не установлены	Δw среднее ≤ 0,9 мм
Устойчивость к УФ-излучению			Не установлены	Класс 8

ДРУГАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP
Снижение ударного шума	ГОСТ 27296	С подложкой Quick-Step		ΔLw ≈ 18 дБ
Устойчивость к прожиганию сигаретой	ГОСТ 32304		Изменения внешнего вида не допускаются	Без изменений
Плотность	ГОСТ 32304			893 кг/м³

ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP
Эмиссия формальдегида	ГОСТ 30255	мг/м³	не более 0,124	не более 0,01
Антистатические свойства	ГОСТ Р 58899		≤ 2,0 кВ	≤ 2,0 кВ
Классификация пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ	Группы: В, РП, Д, Т		КМ3
Термические сопротивление	ГОСТ 31925	м²К/В		0,055 м²К/В
Теплый пол	С подложкой Quick-Step	См. инструкцию		Совместимо с традиционными системами теплого пола
Сопротивление скольжению	ГОСТ Р 55908	μ	μ ≥ 0,35	DS: μ ≥ 0,35

НОРМАТИВНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТР

ТУ 5536-001-89379541-2011

Экспертное заключение